



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

INSO

20617

1st. Edition

2015

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۲۰۶۱۷

چاپ اول

۱۳۹۴

سنگ ساختمانی - نمونه برداری و  
آماده سازی آزمونه

Dimension Stone- Test Specimen Sampling  
and Preparation

ICS: 91.100.15

## بهنام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که موسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول تضمین کیفیت فرآورده‌ها و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای فرآورده‌های تولیدی داخل کشور و/ یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای فرآورده‌های کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه-بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و موسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سامانه‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تایید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکaha، کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد  
«سنگ ساختمانی- نمونه برداری و آماده سازی آزمونه»**

**سمت و / یا کنندگی**

دانشگاه لرستان

**رئیس:**

قائد رحمت، رضا

(دکتری مهندسی معدن)

**دیر:**

دانشگاه لرستان

کولیوند، فرشاد

(دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک سنگ)

**اعضا:** (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

معدن مس سونگون اهر

اعظمی، محمدعلی

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ)

دانشگاه لرستان

الماصی، سید نجم الدین

(دکترای مهندسی معدن)

اداره کل استاندارد استان لرستان

امیری دهنو، مجید

(کارشناسی شیمی محض)

شرکت هارد پیج

بهزادی، سحر

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

سازمان نظام مهندسی معدن استان لرستان

پیری، مصطفی

(دانشجوی دکتری مهندسی معدن)

شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان

جوادی، محمد

(دانشجوی دکتری مهندسی معدن)

اداره استاندارد شهرستان بروجرد

شرفی، عنایت اله

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

شرکت ساختمانی ارسا

فرجون، محمد

(کارشناسی مهندسی عمران)

شرکت مهندسین مشاور ساحل

کاظمی، میلاد

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ)

مظفری، مهدی

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ)

شرکت زمین حفاران کاسیت

نقیپور، رسول

(کارشناسی ارشد مکانیک سنگ)

شرکت ارجان پی

منوچهریان، سید محمد امین

(دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک سنگ)

کارشناس آزاد

میرانپور، سمیرا

(کارشناسی ارشد زمین‌شناسی)

اداره کل استاندارد استان لرستان

یاری، اردشیر

(کارشناس ارشد مهندسی صنایع)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
د	پیش‌گفتار
و	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ ملاحظات انتخاب
۵	۵ نمونه برداری
۶	۶ آماده سازی آزمونه
۶	۷ شرایط آزمونه
۷	۸ آزمونه ها
۸	۹ گزارش آزمون

## پیش‌گفتار

استاندارد «سنگ ساختمانی- نمونهبرداری و آمادهسازی آزمونه» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در ششصد و ششمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM C1799: 2014, Dimension Stone- Test Specimen Sampling and Preparation

## مقدمه

سنگ‌های ساختمانی، فرآورده‌هایی طبیعی هستند و به همین خاطر، تابع تنوع و ویژگی غیرقابل پیش‌بینی بودن مربوط به کلیه فرآورده‌های گرفته شده از طبیعت، هستند. آزمون سنگ‌های ساختمانی، برای به دست آوردن داده‌های قابل اعتمادی است که تصمیم‌گیری‌های مهندسی برای چندین دهه، بتواند بر اساس فرآیندی استاندارد، انجام شود. قابلیت اطمینان داده‌های به دست آمده، تا حد زیادی، به دقت و دستورالعمل‌های استفاده شده برای برداشت (نمونه‌برداری) و آماده‌سازی آزمونه‌های سنگ، بستگی دارد.

# سنگ ساختمانی - نمونهبرداری و آمادهسازی آزمونه

## ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش نمونهبرداری، انتخاب، آمادهسازی و شرایط آزمونهایی است که برای آزمون ویژگی‌های مصالح سنگ ساختمانی استفاده می‌شوند.

این استاندارد شامل توصیه‌های اساسی، برای نمونهبرداری و آمادهسازی آزمونهای سنگ ساختمانی و تهیه اطلاعات مربوط به متغیرهایی است که بهتر است مورد بررسی قرار گیرند.

این استاندارد برای استفاده توسط معماران، مهندسین، پیمانکاران و تهیه‌کنندگان مصالح، که کار طراحی، انتخاب، شناسایی، نصب، خرید، ساخت، پرداخت یا آزمون فرآوردهای سنگ طبیعی برای کاربردهای ساخت و ساز را انجام می‌دهند، کاربرد دارد.

همچنین برای تعیین کمیت ویژگی‌های مصالح متنوع سنگ کاربرد دارد. بهتر است آزمون، عملکرد سنگ در کاربردهای مشخص شده را پیش‌بینی کند. تعدادی از روش‌های آزمون توسعه داده شده، خاص هستند و سعی دارند رفتار قابل انتظار سنگ مانند استحکام خمشی، استحکام فشاری، و استحکام مهاری، با شیوه‌ای که برای استفاده مدنظر است، را پیش‌بینی کنند. سایر روش‌های آزمون اطلاعات کلی در مورد سنگ، مانند جذب و چگالی ارائه می‌دهند. اگر سنگ به صورت مناسب، برای کاربردهای مدنظر برای آن اجرا شود، داده‌های آزمون، اطلاعات مورد نیاز برای ارائه طراحی‌ها و ارزیابی‌های منطقی را در اختیار طراح قرار می‌دهد.

هشدار - این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش استاندارد را بیان نمی‌کند. بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت نموده و قبل از استفاده، محدودیت‌های اجرایی آنرا مشخص کند.

## ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- ۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۷، سنگ‌های ساختمانی- تعیین ضریب گسیختگی- روش آزمون
- ۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۸، سنگ‌های ساختمانی- تعیین استحکام فشاری- روش آزمون
- ۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۰۰، سنگ‌های ساختمانی - تعیین استحکام سایش در اثر رفت و آمد - روش آزمون
- ۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۲۸، سنگ‌های ساختمانی- واژه نامه

- ۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۳۰، سنگ‌های ساختمانی - تعیین استحکام سایش در اثر رفت و آمد - با استفاده از دستگاه سایش تیبر- روش آزمون
- ۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۳۳، سنگ‌های ساختمانی - تعیین ضریب الاستیسیته خمshi- روش آزمون
- ۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۲، سنگ‌های ساختمانی- سنگ لوح- تعیین جذب آب- روش آزمون
- ۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۵، سنگ‌های ساختمانی - سنگ لوح- استحکام در برابر هوازدگی- روش آزمون
- ۹-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۱۷، سنگ‌های ساختمانی- آزمون خمshi سنگ لوح (بار شکست، ضریب گسیختگی، ضریب کشسانی)- روش آزمون
- ۱۰-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۹، سنگ‌های ساختمانی- تعیین جذب آب و وزن مخصوص- روش آزمون
- ۱۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۲۹، سنگ‌های ساختمانی- تعیین مقاومت خمshi- روش آزمون

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد بند ۴-۲، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌رود.

۱-۳

#### (Sample) نمونه

قسمت کوچک یا مقداری از سنگ، به طور معمول یک اسلب، ورق سنگی<sup>۱</sup> یا سنگ ساختمانی تراشیده است که از یک بلوک سنگ بزرگ‌تر بریده شده است.

۲-۳

#### (Specifying authority) تعیین صلاحیت

قسمت الزام شده آزمون مصالح سنگ ساختمانی است.

۲-۴

#### (Specimen) آزمونه

یک قسمت منفرد از سنگ است که از یک نمونه بریده شده و برای آزمون فیزیک و مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱ - قطعه سنگ برش خورده برای نصب در ساختمان‌ها یا در مجموعه‌های چهارچوبی شکل است که نسبت رویه به ضخامت آن زیاد باشد (Panel). (مطابق با استاندارد ملی شماره ۸۲۲۸).

## ۴ ملاحظات انتخاب

۱-۴ انتخاب آزمونه سنگ طبیعی با توجه به ساختار ناهمسانگرد<sup>۱</sup> اغلب سنگ‌های ساختمانی، پیچیده است. اصطلاح «ریفت<sup>۲</sup>» راستایی را توصیف می‌کند که سنگ ساختمانی به آسانی در آن راستا دچار جدایش می‌شود. در بعضی قطعات سنگ، خصوصاً سنگ‌های رسوبی مانند سنگ آهک، ماسه‌سنگ و تراورتن، ممکن است راستای ریفت و رفتار مربوط به آن مشخص باشد، و به صورت نمونه‌وار، با صفحات لایه‌بندی طبیعی قابل رویت در ذخایر سنگ، منطبق شوند.

۲-۴ در معدن سنگ ساختمانی<sup>۳</sup>، راستای برجای این صفحات لایه‌بندی ممکن است افقی، منطبق بر شیب دامنه<sup>۴</sup> یا دارای راستای تصادفی باشند. در سایر قطعات سنگ با منشاء دگرگونی<sup>۵</sup> یا آذرین<sup>۶</sup>، وجود ریفت و بنابراین وجود ناهمسانگردی سنگ، کمتر و متعادل‌تر است. در این مورد استثنا هم وجود دارد، و سنگ‌های هر نوع سازند، ممکن است در ویژگی‌های ظاهری و مکانیکی، بهشت ناهمسانگرد تا تقریباً همسانگرد باشند.

۳-۴ کلیه سنگ‌ها به منظور بررسی وجود راستاهای ضعف و قوت مربوط به راستای ریفت یا صفحه لایه‌بندی آن‌ها یا هر دو، مورد بررسی قرار داده می‌شوند. در حالت تجاری، اصطلاح «نمای بی‌موج<sup>۷</sup>» و «نمای موج‌دار<sup>۸</sup>»، برای توصیف اسلب‌هایی استفاده می‌شوند که به ترتیب موازی یا عمود بر صفحات لایه‌بندی برش داده شده‌اند (به شکل ۱ مراجعه شود). فرآیندهای آزمون برای مشخص کردن این راستای تعیین‌کننده و مشخص کردن آزمونهای مورد نیاز، که باید برای بارگذاری موازی یا عمود نسبت به ریفت سنگ بریده شوند، تدوین شده‌اند.

برای تعیین آزمونهای ویژه استحکام خمشی، یک آزمونه بارگذاری شده به صورت عمود، آزمونه‌ای است که صفحات ریفت آن تقریباً موازی با بزرگ‌ترین وجه نمونه باشد، در حالی که یک آزمونه موازی بارگذاری شده، آزمونه‌ای است که صفحات ریفت آن تقریباً موازی با صفحات انتهایی (کناری) آزمونه باشد (به شکل ۲ مراجعه شود). به طور کلی، یک سنگ بزرگ‌ترین استحکام خود را در آزمونه‌ای نشان می‌دهد که به صورت عمود بارگذاری شود و حداقل استحکام آن در آزمونه‌ای اتفاق می‌افتد که به صورت موازی بارگذاری شود. ممکن است یک راستای سوم شناسایی شود که استحکام آن به صورت منطقی بین استحکام راستای موازی و راستای عمود باشد، که عموماً چنین نمونه‌ای برداشت نمی‌شود.

1 - Anisotropic

2 - Rift

3 - Stone quarry

4 - Mountain slope


5 - Metamorphic origin

6 - Igneous origin


7 - Fleuri

8 - Vein

۴-۴ هنگامی که تولیدکننده سنگ، به کوبهای (بلوکهای مکعبی) مصالح دسترسی داشته باشد، فرآیندهای نمونهبرداری رایج (فرآیندهای نمونهبرداری غیر از برش دادن عمود یا موازی صفحات ریفت)، قابل استفاده هستند. برای داشتن راستای صفحه ریفت مناسب در آزمونه‌ها، اسلب‌ها باید از دو وجه عمود بر هم بلوک برش داده شوند. در عمل برای انجام این کار، دو مشکل وجود دارد.



شکل ۱- اسلب‌های با برش موازی یا عمود بر لایه



شکل ۲- راستای ریفت واقعی موازی و عمود


۱-۴-۴ به دلایل نمای ظاهری و زیباشناختی یا هر دو، انواع مختلف زیادی از سنگ‌ها، فقط در یک راستا بریده می‌شوند. اگر اسلب‌ها فقط در یک راستا نسبت به ریفت تولید شوند، آزمون در راستای درخواست شده ممکن است داده‌هایی تولید کند که هیچ ارزش عملی نداشته و به همین سادگی هزینه‌های غیرضروری به پروژه تحمیل شود.

۲-۴-۴ هنگام عدم دسترسی تولیدکننده به کوبهای سنگی که در آن‌ها، راستاهای صحیح حاصل می‌شود، مصالح زیادی در اسلب وارد خواهد شد.

۱-۲-۴-۴ در چنین مواردی، عملیات معمولی این است که آزمونهای بگونه‌ای از اسلب‌ها تهیه شوند که، محورهای اصلی آزمونه  $90^{\circ}$  حول وضعیت اولیه چرخانده شوند، بگونه‌ای که نیمی از آزمونهای در یک وضعیت متعامد نسبت به نیمه دیگر آزمونهای باشد (شکل ۳).

۲-۲-۴-۴ بهتر است چنین آزمونهایی به عنوان آزمونه مرجع «موازی» یا «عمود» در نظر گرفته نشوند، زیرا راستاهای آن‌ها، راستای صفحه موازی یا عمود واقعی نیست. نام‌گذاری صحیح برای توصیف این قرارداد نمونه‌برداری، آزمونهای «شمالی- جنوبی<sup>۱</sup>» یا «شرقی- غربی<sup>۲</sup>» و «محورهای اصلی<sup>۳</sup>» یا «محورهای فرعی<sup>۴</sup>» است.

۳-۲-۴-۴ برای اسلب‌هایی که فقط دارای برش عمود بر لایه هستند، آزمون استحکام خمی ممکن است نتایجی ارائه دهد، که تاثیر جهت‌یابی آزمونهای دارای راستای متعامد نسبت به یکدیگر، را نشان دهد.



شکل ۳- چیدمان متعامد آزمونهای

1 - North-South

2 - East-West

3 - Major Axis

4 - Minor Axis

## ۵ نمونه برداری

۱-۵ بهتر است نمونه‌ها برای نشان دادن میانگین واقعی درجه سنگ مورد بررسی و کیفیت سنگ عرضه شده به بازار، متناسب با هدفی که آزمون می‌شوند، انتخاب شوند.  
نمونه می‌تواند از سنگ استخراجی یا شکسته شده از منابع طبیعی سنگ، انتخاب شود. بهتر است برای آماده‌سازی مجاز تعداد مطلوب آزمونه، نمونه‌ها دارای اندازه مناسب و کافی باشند. بهتر است نمونه‌های برداشت شده از یک اسلب منفرد، کnar گذاشته شوند. هنگامی که تغییرات قابل درکی اتفاق افتد، ممکن است خریدار برای تعیین تغییرات در ویژگی مورد آزمون، نمونه‌های زیادی انتخاب کند.

## ۶ آماده‌سازی آزمون

۱-۶ توصیه می‌شود هر آزمونه از نمونه بریده شود، مگر این‌که به گونه دیگری در استاندارد آزمون بیان شده باشد.

۲-۶ بهتر است لبه‌های آزمونه، دارای زوایای مستقیم نسبت به سطوح بالایی و پائینی سنگ باشند.

۳-۶ بهتر است صفحات آزمونه عمود بر بار، دارای پرداخت سایشی صاف<sup>۱</sup> و لبه‌های آزمونه پرداخت اره-شده<sup>۲</sup> داشته باشند. بهتر است سطوح زبر عمود بر راستای بار، با مواد ساینده با زبری ۸۰ سائیده شوند.

۴-۶ بهتر است پس از آماده‌سازی، سطوح باربر و راستای لایه‌بندی (یا ریفت) بر روی هر آزمونه نشانه-گذاری شوند.

## ۷ آمایش<sup>۳</sup>

۱-۷ آمایش آزمونه‌ها در کلیه استانداردهای آزمون سنگ ساختمانی، استانداردسازی شده است. همان‌گونه که در مورد راستای آزمون صادق است، اجرای آزمون‌ها بر روی آزمونه‌ها در هر دو شرایط مرطوب و خشک، یک دامنه عملکردی قابل انتظار، برای هر ویژگی آزمون شده را نتیجه می‌دهد.

۲-۱-۷ بر اساس شرایط کاربردی قابل انتظار، ممکن است اجرای آزمون‌ها بر روی آزمونه‌ها در هر دو شرایط، ضروری نباشد. بهتر است فرآیند تعیین صلاحیت، الزامات شرایط مناسب آزمونه را تعیین کند.

۲-۱-۷ جایی که تعیین دامنه عملکردی قابل انتظار غیرضروری است، ممکن است آزمونه‌ها به همان صورتی که دریافت شده‌اند و بدون آمایش، مورد آزمون قرار داده شوند. بهتر است هنگام ثبت نتایج به دست آمده از آزمونه‌های بدون آمایش، این نتایج با عنوان «آمایش نشده» ثبت شوند.

## ۲-۷ شرایط خشک

قبل از آزمون، در یک شرایط خشک، آزمونه‌ها را به مدت  $48\text{ h}$  در دمای  $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$  خشک کنید. در ۴۶امین، ۴۷امین و ۴۸امین ساعت، آزمونه‌ها را برای اطمینان از جرم یکسان آن‌ها در این ساعت، توزین

1 - Fine abrasive finish

2 - Sawn finishe

3 - Conditioning

کنید. اگر توزین‌ها ادامه روند کاهش جرم را نشان دهد، عملیات خشک کردن را تا زمانی ادامه دهید که سه توزین متوالی با فاصله زمانی یک ساعت، جرم‌های یکسانی داشته باشد. پس از برداشتن آزمونهای از گرمخانه و قبل از آزمون، آن‌ها را در دمای اتاق در یک خشکانه خنک کنید.

### ۳-۷ شرایط مرطوب

قبل از آزمون، در یک شرایط مرطوب، آزمونهای را به مدت  $48\text{h}$  در آب با دمای  $(22\pm 2)^\circ\text{C}$  غوطه‌ور کنید. بلافاصله پس از برداشتن آزمونهای از حمام، آب‌های سطح آزمون را پاک کرده و آزمون را انجام دهید.

## ۸ آزمونهای

۱-۸ برای تعیین ویژگی‌های مصالح برای اهداف طراحی و تحلیل سازه‌ای، بهتر است حداقل پنج آزمونه برای هر شرایط (خشک و مرطوب) و در هر راستای آزمون (موازی یا عمود بر ریفت یا راستای شمالی-جنوبی و راستای شرقی-غربی نسبت به صفحه بارگذاری) آزمون شوند. برای هر شرایط و راستا، مقدار میانگین نتایج آزمون گزارش شود.

۱-۱-۸ اگر برای تعیین ویژگی‌های مصالح مورد استفاده به عنوان اساس طراحی ساختاری، آزمونهای اضافی برای هر شرایط و هر راستا ضروری باشد، بهتر است فرآیند تعیین صلاحیت، ارزیابی و مشخص شود.

۲-۸ به طور کلی، الزامات طراحی و تامین مصالح برای ساختمان‌های با ارتفاع کم، پیچیدگی کمتری نسبت به الزامات ساختمان‌های با ارتفاع متوسط و بلند دارد. در پروژه‌های بزرگ، بهتر است برای بررسی انطباق مصالح تامین شده با شرایط مدنظر در سرتاسر پروژه، بالاتر بودن ویژگی‌های مصالح تامین شده نسبت به ویژگی‌های مصالحی که طراحی بر اساس آن انجام شده است، آزمون تولید انجام شود.

۲-۲-۸ در پروژه‌هایی که کمتر از  $900\text{m}^2$  مصالح مورد نیاز است، ممکن است داده‌های آزمون به دست آمده از یک بلوک منفرد، یا نتایج آزمون انجام شده توسط تامین‌کننده سنگ ظرف مدت سه سال قبلی، کافی باشد.

۲-۲-۸ در پروژه‌هایی که بیشتر از  $900\text{m}^2$  مصالح مورد نیاز است، بهتر است، به ازای هر  $900\text{m}^2$  مصالح استخراجی برای پروژه، یک بلوک اضافی مورد آزمون قرار داده شود. بهتر است، تعداد آزمونهای آزمون شده برای هر بلوک، مطابق با بند ۱-۸ باشد.

۱-۲-۲-۸ اندازه بلوک‌ها، ضخامت ورق سنگی‌ها، بازدهی مصالح، در میان انواع سنگ ساختمانی، تولیدکنندگان و معادن متنوع خواهد بود. تغییرپذیری سنگ و داده‌های آزمون قبلی، ممکن است اصلاح کردن الزامات آزمون تولید را الزام کند.

۲-۲-۸ بهتر است آزمون تولید در پروژه‌هایی انجام شود که تاریخچه عملکری خیلی کمی در مورد آنها وجود دارد یا داده آزمون قبلی در دسترس نباشد. مصالح بدون نمونه‌گیرها، یک برنامه آزمون گستردۀ در تلاش برای برقراری قابلیت اطمینان عملکردی، را الزام می‌کند.

**۳-۲-۲-۸** برای سامانه‌های پیشنهادی که ضخامت، مدول‌ها، اندازه ورق سنگی‌ها، مهاری‌ها و پشتیبانی‌های صالح سنگی، مشابهت زیادی با نمونه‌های مناسب در شرایط آب و هوایی یکسان دارد، ممکن است نیازی به آزمون تولید نباشد.

**۳-۲-۸** بهتر است، به منظور تهیه تعداد بلوک‌های مورد نیاز برای تامین مقدار کافی صالح برای پروژه، با تامین کننده سنگ یا نماینده معدن مشورت شود. بر اساس تعداد بلوک‌های پیش‌بینی شده، تعداد آزمونه‌های مورد نیاز می‌تواند با توجه به تعداد روش‌های آزمون ویژه برای هر پروژه تعیین شود.

**۳-۸** در برخی موارد ممکن است صالح مورد نیاز برای ساخت آزمونه‌های دارای ابعاد مناسب، که بر اساس الزامات روش‌های آزمون استفاده شده در تعیین انطباق یا عدم انطباق یک سنگ خاص، با ویژگی‌های استحکامی (فسارشی، خمشی، مدول‌ها یا گسیختگی) توصیف شده در ویژگی صالح هم‌خوانی داشته باشد، در دسترس نباشد. به همین دلیل است که در اغلب موارد، برای صالح کاشی سنگی نازک، نمونه‌های ضخیم‌تر معرف در دسترس نیست.

**۱-۳-۸** انجام آزمون بر روی آزمونهایی که به‌طور چشمگیری کوچک‌تر از ابعاد از پیش تعیین شده هستند، به احتمال زیاد سبب تولید نتایجی می‌شود که تغییرپذیری بسیار بالایی نسبت به نتایج به‌دست آمده هنگام پیروی از روش آزمون استاندارد، دارد. هنگامی که مساحت آزمونه کوچک است، ممکن است به دلیل مساحت نمونه‌گیری خیلی کوچک که ممکن است از قسمت ضعیف یا قوی سنگ برداشت شود، مقادیر آزمونه به‌شدت بالا یا پایین به دست آید.

**۲-۳-۸** عیوب کوچک در ساخت آزمونه‌ها (همواری سطح و خارج از مربع بودن)، تاثیر کاهنده بسیار بالایی در استحکام آزمونه، نسبت به آزمونه دارای اندازه استاندارد، خواهد داشت. بنابراین آزمون کردن آزمونه با اندازه کاهش یافته، بر اساس تعداد آزمونه‌های از قبل تعیین شده در استانداردهای آزمون، احتمالاً نتایج نادرستی در پی داشته باشد، که میزان نادرستی نتایج، به کیفیت ساخت آزمونه و تغییرپذیری سنگ وابسته است. حتی ممکن است آزمون کردن تعداد زیادی آزمونه، برای غلبه بر این مشکلات ذاتی ناشی از آزمون آزمونه‌های کوچک، نیز کافی نباشد.

**۳-۳-۸** بهتر است در مورد قابلیت کاربرد و نتایج آزمون آزمونه‌های با اندازه کاهش یافته، یک شخص دارای تجربه و صلاحیت در آزمون و ارزیابی سنگ ساختمانی، قضاوت کند.

## ۹ گزارش آزمون

**۱-۹** الزامات گزارش نتایج آزمون همراه هر آزمون استاندارد تهیه شود و بهتر است شامل نوع سنگ، اندازه آزمونه، فرآیند پیش‌آمایش استفاده شده، نتایج آزمون منفرد برای هر آزمونه، مقدار متوسط نتایج آزمون برای هر گروه از آزمونه‌ها باشد.

**۲-۹** تامین کننده‌گان به‌طور متناوب محدوده مورد انتظار نتایج آزمون، برای صالحی که تهیه یا تولید می‌کنند، را منتشر می‌کنند. اگر نتایج آزمونهای قبلی انجام شده توسط تامین کننده‌گان سنگ، برای برآورده کردن نیازهای پروژه کافی باشد، توصیه می‌شود به منظور تعیین صلاحیت، سازمان انجام‌دهنده آزمون،

گزارش ارائه شده را شناسایی کند و بهتر است نتایج آزمون، حداکثر مربوط به سه سال قبل باشند. بهتر است معدن یا تامین‌کننده یا هر دو، به صورت مکتوب تایید کنند که مصالح تهیه شده برای پروژه ویژه، معرف مصالح منبع فهرست شده در برگداده‌های<sup>۱</sup> ارائه شده است.